



**ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ**

**ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ**

**United Plus 10W-40**



**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

40°	<sup>2/</sup>	33		95,96
100°	<sup>2/</sup>	33	12,5-16,3 <sup>1</sup>	14,36
	-	25371		155
	. 1 .	30050		8,22
	. 1 .	11362		1,96
	%	12417		1,06
	<sup>0</sup>	20287		44
	<sup>0</sup>	4333		226
CCS 25°C		5293	7000 <sup>1</sup>	4310
	%	5800		10,7
	%	6481		0,304
Mo				165
P				946
Zn				1004
Ba				0
B				3
Mg				16
Ca				2560
Sn				0
Pb	/	5185		1
Al				3
Fe				1
Cr				0
Cu				0
Ni				0
Ti				0
Si				11
Na				4
K				0
			10..40 <sup>2</sup>	28
	IR Units	ACTM E 2412	0..1 <sup>2</sup>	0
			6..12 <sup>2</sup>	9
			3..8 <sup>2</sup>	6

<sup>1</sup> согласно спецификации SAE J300

<sup>2</sup> согласно программы анализа масел JOAP значения в указанных интервалах или менее оцениваются как следы или отсутствие